

Grout 60 C

Çimento Esaslı Kendiliğinden Yerleşen, Çok Hızlı Priz Alan
Tamirat ve Grout Harcı

TANIM: Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen, çok hızlı priz alan tamirat ve grout harcıdır.

KULLANIM YERLERİ: Hemen trafiğe açılması gereken alanlarda rögar kapaklarının tamirat ve yükseltme işlerinde, şehir mobilyalarının ankrajlarında, trafik levhalarının sabitlenmesinde. Yol, pist ve saha betonu gibi taşıt veya yaya trafiğine açık alanların tamirinde. Zemin betonlarında oyuk ve çatlak boşluklarının tamirinde.

ÖZELLİKLERİ:

- Yalnızca su eklenerek kullanılır, uygulanması son derece kolaydır.
- Kendinden yayılma özelliğine sahiptir.
- Son derece hızlı priz alır yaklaşık 1 - 2 saat içerisinde yol trafiğe açılabilir (su miktarına bağlı olarak).
- Kıvamı ayarlanabilir.



UYGULAMA:

Yüzeyin Hazırlanması: Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, harç dökülecek

alandaki gevşek parçalar hava veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama yapılmadan önce yüzey suya doymun getirilmelidir.

Karıştırma: Yüzey hazırlama işlemi tamamlanmadan harç karıştırılmamalıdır. Önerilen karışım suyu karıştırıcıya konulmalı ve karıştırıcı çalıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde ucuna karıştırıcı takılmış el matkabı kullanılabilir. eile GROUT 60 C torbası suya hızla ve aralıksız eklenmelidir. Paket boşaldıktan sonra 2 - 3 dakika daha karıştırmaya devam edilmelidir. Harç iyice karışmalı, içinde topak kalmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Yöntemi: Karıştırdıktan sonra, uygulanacak yüzeye harç sürekli olarak dökülmeli, hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasına dikkat edilmelidir. Maksimum uygulama kalınlığı bir seferde 10 santimetreyi geçmemelidir.

TEKNİK BİLGİLER:

Tip	: Çimento esaslı toz harç
Renk	: Gri
Birim Ağırlığı	: 2,00 kg/lt
Basınç Dayanımı	: 10-15 N/mm ² (1 saat) 20-25 N/mm ² (1 gün) 40-45 N/mm ² (28 gün)

SARFIYAT: 1 m³ harç için 2000 kg toz ürün.

DOZAJ: 25 kg toz ürüne 3.5 - 4.5 lt. su.

DİKKAT: Yüksek sıcaklıklarda malzemenin priz alma süresi ve tava ömrü kısılacaktır. Erken kurumayı engellemek için açıkta kalan bölgelerde eile Curing 105 ile kürlenmelidir.

AMBALAJ: Rutubete dayanıklı 25 kg. ılık polietilen torbalarda.

DEPOLAMA: Kapalı ve serin ortamda 12 ay.

UYARI: Soğuk (<+5°C), sıcak (>+30°C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. . Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurunuz.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®