

Latex

Çimento Esaslı Harçlar ve Sıvalar İçin Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı

TANIM: Çimento harcının su geçirimsizlik ve iyi derece yapışması istenilen yerlerde, karıştırma suyuna katılarak kullanılan, akrilik esaslı sıvı emülsiyon.

KULLANIM ALANLARI: Tamir maksatıyla hazırlanan harçlarda aderans arttırıcı olarak. Sıvalarda su geçirimsizlik sağlamak amacıyla. Döşeme şaplarında çatlamayı önlemek, aderansı ve geçirimsizliği arttırmak amacıyla. İzolasyon ve aşınma önleyici olarak kullanılan kaplama betonlarında direnci arttırmak için. Islak zemin seramiklerinin yapıştırma amaçlı harçlarında aderans arttırıcı ve geçirimsizlik sağlamak amacıyla.



ÖZELLİKLERİ: Harcın yapışmasını önemli oranda arttırır. Malzemenin aşınmaya karşı direncini arttırır. Betonun su geçirimsizliğini sağlar. Harca elastikiyet verir. Büzülmeden dolayı oluşan rötre çatlaklarını engeller. Demir donatıyı aşındırmaz, kimyasal etkilere karşı dayanım sağlar.

UYGULAMA:

Yüzeyin Hazırlanması: Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, harç uygulanacak alandaki gevşek parçalar hava veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama yapılmadan önce yüzey suya doygun hale getirilmelidir.

Malzeme Hazırlanması:

Tamir Harçları: 1 ölçü çimento ile 3 ölçü kum karıştırılır. Hazırlanan kuru karışıma 1 ölçü LATEX e 2 ölçü su eklenerek, mala kıvamında harç elde edilir.

Sıva Harçlarında: 1 m³ uygun agregaya 350 kg çimento kuru olarak karıştırılır. 4 - 5 kg LATEX (çimento ağırlığının % 1 - 1,5) eklenmiş 100 - 120 lt suya eklenmiş su ile hazırlanmış bu kuru karışım sıva yapılabilecek uygun kıvama getirilir.

Aderans Arttırıcı Astar: 1:1 ile 1:4 Latex: Su karıştırılır. Bu karışım 3 ölçü çimento ile karıştırılarak hazırlanan astar yüzeye fırça ile uygulanır. Astar kurumadan üzerine şap veya beton dökülür. Su konulmadan hazırlanacak astar daha etkilidir.

Şapın Hazırlanması: 1 m³ uygun agregaya en az 350 kg çimento ile karıştırılır. 4 - 5 kg LATEX (çimento ağırlığının % 1-1,5 u) 100 kg (1/2 varil) su ile hazırlanan likit kuru karışımla karıştırılarak mala kıvamında getirilerek yüzeye uygulanır. Astar üzerine uygulamalar şapın yüzeye aderansı arttırır.

TEKNİK BİLGİLER:

Tip : Akrilik esaslı sıvı
Renk : Beyaz
Yoğunluk : 0,98 kg / lt
Ph : 8

AMBALAJ: 5 - 30 kg lık bidonlarda.

DEPOLAMA: Serin ve kuru ortamda 12 ay. Dondan koruyunuz.

UYARI: Uygulama sıcaklığı min + 5°C olmalıdır. Çimento veya su ile karıştırılmadan tek başına kullanılmaz. Uygulanan harç uygun bir kür malzemesi ile kürlenmeli ve dondan korunmalıdır. Önerilenden fazla malzeme kullanılmamalıdır. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları