

MET ZZK 40

Kauçuk-bitüm esaslı, solvent içermeyen tek bileşenli elastik su izolasyon malzemesi

TANIM: Eile MET ZZK 40 tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik, örtücülüğü yüksek, soğuk uygulamalı kauçuk - bitüm emülsiyon kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI: Toprak altındaki her türlü beton yapının toprak nemi, yağmur ve yer altı sularına karşı pozitif su yalıtımında, İstinat duvarlarında, Duvarların toprak ile temasta olan yüzeylerinde, Teraslarda (üzeri korunma şart ile), Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, Her türlü su izolasyonda koruma levhalarının yapıştırılmasında, Buhar bariyeri olarak, Foseptik ve çökeltme tanklarının izolasyonunda.

ÖZELLİKLERİ: Kolay uygulanır, Kullanıma hazır bir üründür, Fırça veya püskürtme makinası ile uygulanır, Kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir, Derzsiz, eksiz, nem ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur, Örtücülüğü ve esnekliği yüksek olduğundan betonarme duvarlarda sıvasız yüzeylere rahatlıkla uygulanır, Tikotropiktir, düşey beton yüzeylerde sarkma yapmaz, Solvent içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir, Toprak asitlerine ve tuz çözeltilerine yüksek dayanımlıdır, Donma ve çözümlere dayanıklıdır.

UYGULAMA: Yağmur yağarken veya yağma olasılığı varsa uygulama yapılmamalıdır. Soğuk derzler, köşe ve kenarlar birinci kat taze iken 50 gr/m² file serilerek güçlendirilmelidir. **Yüzey Hazırlığı:** Yüzey temiz olmalı, gevşek parçalardan ortamdan uzaklaştırılmalı. Yüzeyde göllenmiş serbest su olmamalı. Yüzey bozuklukları, boşluklar eile Th 70, Th 60, GBS 5000 (yüzeyin durumuna bağlı olarak bu üç malzemeden biri tercih edilmelidir) ile tamir edilmeli. **Karıştırma:** Malzeme tek bileşenli olduğundan kendi içinde düşük devirli katıştırıcı ile 2 - 3 dakika karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. **Astarlama:** MET ZZK 40'ı uygulamadan önce astara ihtiyacı yoktur. Fakat astarlama istenen özel durumlarda 1 ölçek MET ZZK 40, 2 ölçek su ile inceltip fırça ile uygulanır. **Fırça veya Mala ile Uygulama:** Malzeme fırça ile m² de 1,2 kg/m² olacak şekilde yüzeye yayılır. Mala ile uygulamada 3 mm dişli mala ile ilk kat çekilir. Malzeme kürünü aldıktan (3 - 4 saat sonra) sonra fırça veya düz mala ile ilk kata dik olacak şekilde ikinci kat uygulaması yapılır. **Püskürtme Uygulaması:** Besleme basıncı 4 bar sprey basıncı 2,5 bar olan yüksek vizkozite püskürtme ekipmanları ile her katta 1,2 kg olacak şekilde kat aralarında kuruma beklenerek iki kat olarak uygulanır. Her kat için tüm yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

Renk	: Siyah - Mor	Uzama	: % 300
Kıvam	: Fırça - Mala kıvamlı koyu sıvı	Yapışma	: Beton ve Ahşaba çok iyi
Yoğunluk	: 1,2 Kg / l	Uygulama Sıcaklığı	: + 5 - + 40°C
Sarfiyat	: uygulama yüzeyine bağlı olarak 1,2 - 2,5 Kg/m ² (iki katta)	Servis Sıcaklığı	: -30 - + 80°C
Kürlenme Süresi	: 3 - 4 saat (1,2 kg / m ² sarfiyatta)	Raf Ömrü	: Serin kuru ortamda ambalajlar açılmadan 12 aydır.
Kuruma Süresi	: 2 - 4 gün (3mm yağ film kalınlığı için)	Depolama	: Dondan koruyunuz,
		Ambalaj	: 25 Kg'lık Teneke Kova

DIKKAT: Kesin geçirimsizlik için iki kat uygulama yapılmalı. Uygulama + 5 + 40°C arasında yapılmalı, daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda ortamın uygun ısıya gelmesi beklenmelidir. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat direk güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir. Tam olarak kürlenmemiş malzemenin su ile teması önlenmelidir. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Püskürtme makinaları tiner ile temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle temizlenir.

UYARI: Uygulama sırasında iş elbisesi, koruyucu gözlük, eldiven kullanılmalı. Kürlenmemiş malzemenin cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması veya göz ile teması halinde acilen doktora başvurulmalıdır. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları

Su İzolasyon Ürünü 27