

# POMEX Flex Fuga



Çimento Esaslı Esnek, Su Geçirimsiz, Derz Dolgu Malzemesi (1-6 )mm **TS EN 13888**

**TANIM:** Çimento esaslı, ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini, su geçirimsizliğini ve renk kalıcılığını arttırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli ve pürüzsüz yüzey sağlayan esnek derz dolgu malzemesi.

**ÖZELLİKLERİ:** Zengin renk seçeneği ile kullanıma hazır. Solmaya dayanıklıdır, çatlama ve boya kusma yapmaz. Hızlı sertleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını sağlar. Kolay uygulanır. Su geçirimsizdir. Suya ve dona karşı dayanıklı. Deterjanlara dayanıklıdır. Sırlı yüzeyleri çizmez. İşleme süresi uzundur. Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır

**UYGULAMA ALANLARI:** Granit seramik, doğal granit, büyük ebatlı seramik,cotto, klinker. Cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm. arasındaki derz boşluklarında. Soğuk hava depoları gibi Anı sı dönüşümlerinin bulunduğu mekanlarda, Ticari ve endüstriyel zeminlerde. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu zeminlerde, iç ve dış ortamlarda,

## TEKNİK ÖZELLİKLER:

<b>Görünüm</b>	: Beyaz ve renkli çok ince toz
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	: +5° C/+35°C
<b>Karışım Oranı</b>	: 5.6-6 lt sıvı / 20 kg toz 2,8-3 lt su / 10 kg toz
<b>Kap Ömrü</b>	: 1 saat
<b>Kullanıma Alma Süresi</b>	: Duvarda 6 saat Yerde 12 saat sonra
<b>Tüketim</b>	: Bakınız Tüketim Tablosu
<b>RENK</b>	: Beyaz Açık Gri, Koyu gri, Açık Kahve, Koyu Kahve, Bahama Bej, Krem Bej, Sarı, Açık Yeşil Koyu Yeşil, Buz Yeşili, Açık Mavi, Koyu Mavi, Pembe, Fildişi, Cotto,Siyah
<b>Ambalaj</b>	: 20 – 10 kg kraft torba
<b>Raf Ömrü</b>	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
<b>Kırılma Dayanımı/</b>	: 5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Basma Dayanımı/</b>	: 20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Esneklik</b>	: İyi



**UYGULAMA TALİMATI:** Derz aralarını tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız ve nemlendiriniz. 20 kg.toz için 5,6- 6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak lastik mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurunuz ve fazlalıkları sıyırarak alınız. 15-20 dakika sonra nemli bir süngerle (can suyu) yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyi kuruduktan sonra kuru bezle temizleyerek, parlatınız. Hazırlanan harcı 1 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Toz harca katılacak su oranına dikkat ediniz, şerbet şeklinde uygulamadan kaçınınız. Şerbet şeklindeki uygulama çatlamalara, çökmelere, kolay aşınmalara, tozumalara ve renk bozukluklarına sebep olacaktır. Derz uygulamasında 6-12 saat sonra mekan kullanıma açılabilir.

**UYARILAR:** Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. Kraft torbalı en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.