

POMEX Flex Yapıştırma Harcı



Seramik, Fayans, Doğal Ve Suni Taşların Yapıştırılması İçin Esnek Yüksek Performanslı ve Stabiliteye Sahip Yapıştırma Harcı

TANIM: Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli esnek yapıştırma harcı.

ÖZELLİKLERİ: İşleme süresi uzundur. Yatay ve düşey yüzeylere uygulanır. Düşey uygulamalarda sarkma yapmaz. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Sıcak farklılıklarından doğan gerilmeleri absorbe eder. TS EN 12004 uygun.

UYGULAMA ALANLARI: Soğuk hava depoları ve şoklama tesisleri gibi ani ısı değişimlerinin (donma-çözülme) yüksek olduğu mekanlarda, Fırınların dış cephelerinde, Altın ısıtım sistemlerinde, Havuzlarda Teraslarda ve bahçe düzenlemelerde, Beton, siva, şap gibi yüzeyler üzerine. Yer ve duvar seramikleri, granit, klinker, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Alçı, Alçıpan, Alçı siva gibi yüksek su emiciye sahip yüzeylerde eile Astar E ile astarılandıktan sonra üzerine seramik, granit, mermer gibi doğal taş kaplamaların yapıştırılmasında. Eski granit ve seramik üzerine seramik kaplamada, Cam tuğla yapıştırılmasında Cam mozaik yapıştırılmasında

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: Gri Renkli Toz
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 5.5-6 lt su/ 25 kg toz
Kap Ömrü	: 3 saat
Derz Doldurma süresi	: 24 saat sonra
Tüketim	: 4-5 kg / m ²
Ambalaj	: 25 kg kraft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Esneklik	: İyi
Renk	: Gri-Beyaz



	TS EN 12004 Gerekliliği	Pomex Flex Yapış Harcı
Kabuklaşma Süresi	>= 10 dak.	30 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm ²	> 1.3 N/mm ²

UYGULAMA TALİMATI: Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat ediniz Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Pomex Kalın Siva Tamir Harcı ile düzeltiniz. 25 kg.toz harcı 5.5-6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. Isı değişimlerinin yüksek olduğu mekanlarda yapılacak uygulamalarda kombine yapıştırma yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini 24 saat, sonra yapınız.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.

