

# POMEX

## Havuz Yapıştırma Harcı



**Islak Hacimlerdeki Yapıştırma Uygulamalarında Su Geçirimsizliği Arttıran Özel Seramik Yapıştırıcı.**

**TANIMI:** Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini arttırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli yapıştırma harcı.

**ÖZELLİKLERİ:** Su geçirimsizliği ve esnekliği yüksek, Havuzların dolma ve boşalmasından etkilenmez, ısı değişikliklerinden etkilenmez, Yüksek dayanıklılık sağlar düşey uygulamalarda sarkma yapmaz. TS EN 12004 uygun

**UYGULAMA ALANLARI:** Havuz, Türk hamamı, kaplıca, sauna, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda, iç ve dış ortamlarda, Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine. Seramik, granit ve büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Eski Seramik, granit, mermer üzerine seramik veya granit kaplamada.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

<b>Görünüm</b>	: Gri Renkli Toz
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	: +5° C/+35°C
<b>Karışım Oranı</b>	: 6-6.5 lt su/ 25 kg toz
<b>Kap Ömrü</b>	: 2 saat
<b>Derz Doldurma süresi</b>	: 24 saat sonra
<b>Tüketim</b>	: 4-5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Renk</b>	: Gri - Beyaz
<b>Ambalaj</b>	: 25 kg kraft torba
<b>Raf Ömrü</b>	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
<b>Esneklik</b>	: Çok iyi



	<b>TS EN 12004 Gerekliliği</b>	<b>POMEX Havuz Yapış.</b>
Kabuklaşma Süresi	>=10 dak.	20 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm <sup>2</sup>	>2 N/mm <sup>2</sup>

**UYGULAMA TALİMATI:** Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa "POMEX Kalın Sıva Tamir Harcı" ile düzeltiniz. 25 kg.toz harcı 6-6.5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. 60x60 cm. ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulanmasında kombine yapıştırma yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 2 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini duvarda 24 saat, yerde 2 gün sonra yapınız.

**UYARILAR:** Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.