

Pomex Hızlı Donan Seramik Yapıştırma Harcı



Çimento Esaslı Tek Bileşenli Hızla Yüksek Dayanıma Ulaşan Erken Kullanıma Açılmayı Sağlayan Seramik, Fayans Yapıştırma Harcı

TANIM: Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli yapıştırma harcı.

ÖZELLİKLERİ: 4-6 saat arasında derz dolgusuna hazır hala gelir. Yüksek performanslıdır. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. TS EN 12004 uygundur

UYGULAMA ALANLARI: Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen mekânlarda, iç ve dış ortamlarda, Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine. Yer ve duvar seramiği, granit, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Eski Seramik üzerine seramik kaplamada,

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: Gri Renkli Toz
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 6-7 lt su/ 25 kg toz
Kap Ömrü	: 45 dakika
Derz Doldurma süresi	: Duvarda 4 saat Yerde 6 saat sonra
Tüketim	: 4-5 kg / m ²
Ambalaj	: 25 kg kraft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Esneklik	: Orta



	TS EN 12004 Gerekliliği	POMEX Hızlı DonanYapş
Kabuklaşma Süresi	>= 10 dak.	30 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti (28 günlük)	>0.5 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²
Yapışma Mukavemeti (24 Saat)		>0.5 N/mm ²

UYGULAMA TALİMATI: Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Pomex Kalın Sıva Tamir Harcı ile düzeltiniz. 25 kg.toz harcı 6-7 lt su üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. Karoları 15 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 45 dakika içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemine duvarda 4 saat, yerde 6 saat sonra geçebilirsiniz. Derz dolgu olarak POMEX Fuga Flex'i kullanınız. 1 gün içinde mekânınızı kullanıma açabilirsiniz. Seramik üzerine seramik uygulamalarında ayrıca 60x60 cm. ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulamalarında kombine yapıştırma yönteminin kullanılması tavsiye edilir.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları

Yapıştırıcılar 75