

# POMEX İnce Sıva

Polimer Takviyeli Çimento Esaslı İnce Sıva ve Tamir Harcı  
(EI-Makine-Brüt Beton Tiplerinde)



TS EN 998-1

**TANIM:** İnce sıva oluşturmak amacı ile hazırlanmış, polimer katkıları ihtiva eden, çimento esaslı son derece ekonomik sıva harcıdır.

**KULLANIM ALANLARI:** İç ve dış cepheler kaba sıvanın üzerine ince sıva olarak, Brüt beton bozukluklarının tamirinde

**ÖZELLİKLERİ:** Lif takviyeli polimer ihtiva eder. Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır. Çatlama yapmaz. Esnektir. Üzeri boyanabilir. İşleme süresi uzundur. EI ve Makine ile uygulamak için ayrı tiplerdedir. Brüt beton üzerine uygulamak için brüt beton ince sıvasını tercih ediniz.

**KARIŞTIRMA:** Bir torba malzeme 12-14 kg su ile düşük devirli karıştırıcı ile 3-4 dakika karıştırılır. 5 dakika dinlendirilir. Tekrar 1-2 dakika karıştırılan malzeme 2 saat içinde kullanılmalıdır.

**UYGULAMA:** Yüzeyi önceden suya doyurulmuş yüzeye mala veya makine ile uygulanır. İstenirse sıva yüzeyi ıslak sünger ile düzeltilir. Ya da yüzey hafif nemlendirilerek çelik mala ile parlatma yapılabilir. Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda su ile kürlenmelidir.



## Teknik Bilgiler:

Tip	: Çimento esaslı toz harç
Renk	: Beton Grisi
Birim ağırlık	: 1,5-1,7 kg/lit (ağırlıkça harç yoğunluğu)
Karışma oranı	: 50 kg Pomex İnce Sıva : 12-14 litre su
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C / +30 °C
Uygulama Süresi	: Yaklaşık 45-60 dakika ( 25 oC)
Sarfiyat (yüzeye bağlı olarak)	: 1,5-1,7 Kg/m <sup>2</sup> (1mm kalınlık için )
Ambalaj	: 50 kg lık Kraft Torbalarda

**DEPOLAMA:** Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru ortamda düzgün istiflenmelidir. Raf ömrü orijinal ambalajında en az 6 ay 'dır.

**UYARI:** Soğuk (< +5 °C), sıcak (> +30 °C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır.

**TEHLİKE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:** Çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz, Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®