

POMEX Kalın Sıva



TS EN 998-1

Çimento Esaslı Polimer Katkılı Ekonomik Kalın Sıva ve Tamir Harcı (El-Makine-Brüt Beton Tiplerinde)

TANIM: Kalın sıva oluşturmak amacı ile hazırlanmış polimer ve kimyasal katkıları ihtiva eden, son derece ekonomik çimento esaslı toz üründür.

KULLANIM ALANLARI: Tuğla ve taş duvarların üzerine kalın sıva olarak kullanılır. Gazbeton ve Ytong duvarların betonarme sistem ile arasındaki tesviye bozukluklarını düzeltmek için kalın sıva olarak. Duvarlara seramik döşenmeden önce yüzey bozuklukları düzeltmek amacıyla. Her türlü izolasyon öncesinde yüzey bozuklukların tamirinde, ve köşelere pah kırılmasında, Tij deliklerin doldurulmasında,

ÖZELLİKLERİ: Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır. İçerdiği kimyasal katkıları nedeniyle yapışması yüksektir. Geri sekmesi az olduğundan ekonomiktir. Çatlama yapmaz. İşleme süresi uzundur. El ve Makine ile uygulamak için ayrı tiplerdedir. Brüt beton üzerine uygulamak için brüt beton kalın sıvasını tercih ediniz.

UYGULAMA: Bir torba malzeme 10-11 lt. su ile düşük devirli karıştırıcı ile veya betonyerde karıştırılır. Önceden suya doyurulmuş yüzeye mala ile uygulanır. Gaz beton, Ytong gibi emiciliği su emiciliği yüksek duvarlar önceden eile Astar E ile astarlanır. Birinci kat uygulaması yapılır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulaması yapılır.



Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda su ile kürlenmelidir. Yüzey Pomex İnce sıva ile bitirilir.

TEKNİK BİLGİLER :

Tip	: Çimento esaslı toz harç
Renk	: Beton Grisi
Karışım Yoğunluk	: 1,4-1,6 kg/lt
Karışma oranı	: 50 kg toz : 10-11 lt su
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C / +30 °C
Uygulama Süresi	: Yaklaşık 45-60 dakika (20 oC)
Sarfiyat (yüzeye bağlı olarak)	: 14-16 Kg/m ² 1 cm kalınlık
Ambalaj	: 50 kg lık kraft Torbalardadır.

DEPOLAMA: Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru ortamda düzgün istiflenmelidir. Raf ömrü orijinal ambalajında en az 6 ay 'dır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK ÖNLEMİ: Çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurulmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.