

POMEX Pomax-28

Çimento Esaslı İki Bileşenli Çok Esnek, Yüksek Yapışma Mukavemetine Sahip Yapıştırma Harcı

TANIM: Çimento esaslı özel tane boyutunda dolgulu, polimer takviyeli toz ürün ile polimer emülsiyonlu sıvıdan oluşan yüksek yapışma ve esneklik özelliğe sahip iki bileşenli yapıştırıcı.

ÖZELLİKLERİ: Çok esnek ve güçlü yapışma sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklı. Isı değişimlerinden etkilenmez, yüksek sıcak-soğuk dayanımına sahiptir. Düşey uygulamalarda sarkma yapmaz, yüksek stabiliteye sahiptir. TSEK Belgeli

UYGULAMA ALANLARI: Binaların dış cephelerine 30 m. yüksekliğe kadar seramik, granit seramik, porselen seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin güvenle yapıştırılmasında, Altan ısıtılmalı sistemlerde. Büyük ebatlı yer duvar seramiği, granit, granit seramik, mermer, klinker ve her türlü doğal taşın kaplanmasında. Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplanmasında Reçine esaslı yer ve duvar kaplamalarının yapıştırılmasında Yoğun yaya trafiğine maruz kalan işyerleri, alışveriş merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda Tüm yatay ve düşey yüzeylerde

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: A Bileşen Gri renkli Toz B Bileşen Beyaz Sıvı
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 25 kg toz/10 lt sıvı
Kap Ömrü	: 1.5 saat
Derz Doldurma Süresi	: 2 gün sonra
Tüketim	: 5.5-6.5 kg / m ² (Kombine Yöntemi)
Ambalaj	: Toz 25 kg kraft torba/Sıvı: 10 lt plastik bidon
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Uygulama Kısıtlamaları	: 15 m yüksekliğe kadar max.60cmx60 cm karo : 15-30 m yükseklik arası max 40 cmx40 cm karo
Esneklik	: Çok iyi
Renk	: Gri
Kabuklaşma Süre	: 20 dak./ 20 minutes
Kayma	: <0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	: >2 N/mm ²



UYGULAMA TALİMATI: Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat ediniz

Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa POMEX Kalın Sıva Tamir harcı ile düzeltiniz. A bileşeni 25 kg. toz harcı. B bileşeni olan 10 kg sıvının üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.

Yüzeyi iyice suya doydurmalı ve nemli kalması sağlanmalı. Yüzeydeki su emiciliği fazla ise yüzey eile Astar E ile astarlandıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. Kombine yapıştırma Yöntemini kullanınız. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Büyük ebatlı kaplama malzemeleri ile çalışırken yataya doğru yapıştırma işlemini yapınız ve bitirilen sıra ilk mukavemetini almadan bir üst sıraya geçmeyiniz. Yatay ve dikey yönde her 3.5 m. de bir genişleme derzi bırakınız. İyi bir yapışma sağlamak için lastik çekiç yardımı ile kuvvet uygulayarak yapıştırınız. Hazırlanan harcı 1.5 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız.

Derz doldurma işlemini 2 gün sonra yapınız. Derz dolgusu olarak POMEX Flex Fuga kullanınız.

Uygulamalarında kombine yapıştırma yönteminin kullanılması şarttır.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Göze temas ettirdiğinizde bol suyla yıkayınız. Ürünü sıvı bileşeni ile birlikte kullanınız. Su veya herhangi bir katkı katmayınız. Sıvı bileşeni 5 °C - 23 °C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza ediniz. Toz bileşeni en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolayınız. Sıvı bileşeni dondan koruyunuz. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları

Yapıştırıcılar 77