

POMEX SATEN SIVA

Polimer Takviyeli Çimento Esaslı İnce Siva

TANIM: Saten siva görüntüsü oluşturmak amacı ile hazırlanmış, polimer katkıları ihtiva eden, çimento esaslı son derece ekonomik siva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: İç ve dış cephe kaba sıvanın üzerine ince siva olarak, gerekirse eski ince sıvaların üzerine düzgün yüzeyli bitirme sıvası olarak

ÖZELLİKLERİ

Lif takviyeli polimer ihtiva eder
Alçı siva görüntüsündedir. Üzeri boyanabilir
Çimento esaslı olduğundan dış cephelerde güvenle kullanılır.
Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır.
Çatlama yapmaz
Esnektir
Zımpara ile yüzey düzeltilebilir
İşleme süresi uzundur
KARIŞTIRMA

Bir torba malzeme 12-14 kg su ile düşük devirli karıştırıcı ile 3-4 dakika karıştırılır. 5 dakika dinlendirilir. Tekrar 1-2 dakika karıştırılan malzeme 2 saat içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA

Yüzeyi önceden suya doyurulmuş yüzeye mala veya makine ile uygulanır. İstenirse siva yüzeyi ıslak sünger ile düzeltilir. Ya da yüzey hafif nemlendirilerek çelik mala ile parlatma yapılabilir. Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda su ile kürlenmelidir.

Teknik Bilgiler:

Tip	: Çimento esaslı toz harç
Renk	: Beyaz-Beton Grisi
Birim ağırlık	: 1,5-1,7 kg/lt (ağırlıkça harç yoğunluğu)
Karışma oranı	: 50 kg Pomex İnce Siva : 12-14 litre su
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C / +30 °C
Uygulama Süresi	: Yaklaşık 45-60 dakika (25 oC)
Sarfiyat (yüzeye bağlı olarak)	: 1,5-1,7 Kg/m ² (1mm kalınlık için)
Ambalaj	: 20 kg lık Kraft Torbalarda

DEPOLAMA: Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru ortamda düzgün istiflenmelidir. Raf ömrü orijinal ambalajında en az 6 ay 'dır.

UYARI: Soğuk (< +5 °C), sıcak (> +30 °C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz
Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. .
Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız.
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz
Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız.
En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.
Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.
Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®