

# POMEX

## Seramik Yapıştırma Harcı



### Çimento Esaslı Beton, Şap, Sıva Üzerine Seramik Yapıştırıcısı

**TANIM:** Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli seramik yapıştırma harcı.

**ÖZELLİKLERİ:** İç ve dış mekanda kullanılır. Kolay karışır ve uygulanır. Düşey uygulamalarda sarkma yapmaz. TS EN 12004 uygun.

**UYGULAMA ALANLARI:** İç mekanlarda. Su emme oranı %3'ün üzerindeki küçük ve orta, ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğal taş, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında. Yatay ve düşeyde uygulanır. Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine her türlü seramik ve fayansın pres tuğla ve cam mozaiklerin yapıştırılmasında.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Görünüm</b>	: Gri Renkli Toz
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	: +5° C/+35°C
<b>Karışım Oranı</b>	: 6-7,5lt su/ 25 kg toz
<b>Kap Ömrü</b>	: 3 saat
<b>Derz Doldurma süresi</b>	: 24 Saat sonra
<b>Tüketim</b>	: 4-5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Ambalaj</b>	: 25 kg kraft torba
<b>Renk</b>	: Gri
<b>Raf Ömrü</b>	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay



	TS EN 12004 Gerekliliği	POMEX Seramik Yapıştırma Harcı
Kabuklaşma Süresi	>= 10 dak.	30 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm <sup>2</sup>	>0.8 N/mm <sup>2</sup>

**UYGULAMA TALİMATI:** Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa POMEX Kalın veya İnce Sıva Tamir Harcı ile düzeltiniz. 25 kg. toz harcı 6-7.5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini duvarda 24 saat, yerde 2 gün sonra yapınız.

**UYARILAR:** Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifile kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



# POMEX®