

ROTFIX

TANIM: Çift bileşenli, yüksek performanslı, hızlı sertleşen, tiksotropik (akmaz) kimyasal dübel.

KULLANIM ALANLARI: Bina güçlendirmeleri, Filiz ekimi, Rot montajı, Doğrama montajı, Panjur montajı, Posta kutuları montajı, ışıklandırma sistemi montajı, lamba montajı, Makinaların zemine ve duvara montajı, Klozet ve banyo armatürleri, Uydu anteni, TV vericisi montajı, radyatör montajı Boru montajı, GSM baz istasyonu montajı, reklam panolarının asılması, tavan ve duvarda kablo sabitleme v.b, kapı, trabzan, parmaklı, izgara montajı, tente, güneş kırıcı, yol tabelası montajı

ÖZELLİKLERİ: Uygulaması kolaydır. Statik mikser sayesinde homojen ve istenen miktarda karışım elde edilir. Zayıtı yoktur. Ekonomiktir. Hızlı kür alır ve kısa zamanda yüksek dayanıma ulaşır.

UYGULAMA: Betona ankraj yapılacaksa beton min 21 günlük olmalıdır. Ankraj elemanın çapına uygun çapta delik delinmeli. Açılan delikteki aderansı azaltacak her türlü gevşek parça mutlaka fırça ve basınçlı havayla temizlenmelidir. eile ROTFIX kartuşun ucuna karıştırıcı ucu takılmalı, özel tabancasıyla homojen bir renk alıncaya kadar sıkılmalı. Karıştırıcıdan ilk çıkan ürün kullanılmamalıdır. Deliğin en altından başlayarak yukarı doğru yarısına kadar doldurup, bağlantı elemanı döndürülerek deliğe yerleştirilmelidir. Taşan malzeme donmadan ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Tam sertleşme olmadan bağlantı elemanına dokunulmamalı ve yük bindirilmemelidir.

Tuğla veya boşluklu yüzeylerde elek ile mükemmel sonuç verir.

TEKNİK BİLGİLER:

Yoğunluk : 1,70 kg/lt
Aderans Gerilmesi : 8 - 10 N/mm²
Jel zamanı : 20 C de 7 dakika
Kür zamanı : 20 C de 60 dakika

AMBALAJ: 345 ml kartuş

DEPOLAMA: Kapalı ve serin ortamda 8 ay. Dondan ve sıcaktan koruyunuz.
23°C ±2 ortamda muhafaza ediniz.

UYARI: Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Göze temas halinde hemen doktora başvurun. Havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır +5 - +30 C sıcaklıkları arasında uygulama yapınız. Çift Komponentli kartuş tabancası ile kullanınız. Kolileri ve kartuşları direk güneş altında bırakmayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.

FİLİZ EKİM SARFIYAT TABLOSU

Filiz Çapı	Delik Çapı	Delik Derinliği (mm)		Gerekli Harç Miktarı (ml)		Pomex Rotfix Ekilebilecek Filiz Sayısı	
		h min	h max	h min	h max	h min	h max
10	14	100	150	7.91	11.87	41	27
12	16	120	180	11.08	16.62	29	19
14	18	140	210	14.77	22.16	22	14
16	20	160	240	18.99	28.49	17	11
18	22	180	270	23.74	35.61	13	9
20	24	200	300	29.01	43.52	11	7
22	26	220	330	34.82	52.22	9	6
24	28	240	360	41.15	61.72	8	5
26	30	260	390	48.00	72.01	6	4
28	32	280	420	55.39	83.08	5	3
30	34	300	450	63.30	94.95	5	3

Hesaplamalarda malzeme fitesi %5 alınmıştır. Pomex Rotfix kartuş 345 ml ile filiz sayısı hesaplanmıştır.



POMEX®

yapı kimyasalları

Kimyasal Dübel 5