

SYP 1000



TS EN 12004

Çimento, Alçı Esaslı Yüzeyle Seramik, Doğal ve Suni Taşların Yapıştırılmasında Kullanılan Yüksek Stabiliteye Sahip Yapıştırma Harcı (Gri-Beyaz)

TANIM: Fayans, seramik, granit seramik, mermer, pres tuğlaların, doğal ve suni taşların yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yüksek stabiliteye sahip geçirim-siz ve esnek ekonomik hazır bir karışımdır

ÖZELLİKLERİ: Kullanıma hazır, tek bileşenlidir. Yapıştırma ve tutunma özelliği mükemmel olup, yapıştırılan plakaların kayma ve sarkmasını önler. İşleme süresinin uzunluğu, plakaların uzun süre düzeltilebilmesine imkan sağlar. Tam kürünü aldıktan sonra geçirimsiz olduğundan suya ve dona dayanıklıdır. TS EN 12004 uygun.

UYGULAMA ALANLARI: Küçük ve orta ebatlı mermer, beyaz ve açık renkli seramik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Dış cephelere cam mozaik kaplanmasında ve derzlerinin doldurulmasında, Cam tuğla uygulamalarında, Su emme oranı%3'ün üzerindeki küçük ve orta, ebatlı yer ve duvar seramiği, doğaltaş, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Fayans üstü fayans kaplamada, İç ve dış ortamlarda, Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: Gri Renkli Toz
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 6-7,5lt su/ 25 kg toz
Kap Ömrü	: 3 saat
Derz Doldurma süresi	: 24 saat sonra
Tüketim	: 4-5 kg / m ²
Ambalaj	: 25 kg kraft torba
Renk	: Gri - Beyaz
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay

	TS EN 12004 Gerekliliği	eile SYP 1000
Kabuklaşma Süresi	>= 10 dak.	30 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm ²	>0.8 N/mm ²

UYGULAMA TALİMATI: Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa "POMEX Kalın veya İnce Sıva Tamir Harcı" ile düzeltiniz. 25 kg.toz harcı 6-7.5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini duvarda 24 saat, yerde 2 gün sonra yapınız.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifile kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları

Yapıştırıcılar 71