

POMEX

Granit Yapıştırma Harcı



Çimento Esaslı Tek Bileşenli Granit ve Mermer Yapıştırma Harcı

TANIM: Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini arttırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli, yüksek performanslı yapıştırma harcı.

ÖZELLİKLERİ: Çok güçlü yapışma sağlar. Suya ve Dona karşı dayanıklıdır. Isı değişikliklerinden etkilenmez. TS EN 12004 uygun

UYGULAMA ALANLARI: Granit seramik, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik, cotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş merkezleri, hastane, okul, işyerleri gibi mekanlarda, Eski granit, mermer üzerine seramik kaplamada, iç mekanlarda yer ve duvara; dış mekanlarda yere yapılacak uygulamalarda, Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	Gri-Beyaz Renkli Toz
Uygulama Sıcaklığı	+5° C/+35°C
Karışım Oranı	6-7,5lt su/ 25 kg toz
Kap Ömrü	3 saat
Derz Doldurma süresi	Duvarda 24 saat Yerde 2 gün sonra
Tüketim	4-5 kg / m ²
Ambalaj	25 kg kraft torba
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Esneklik	Orta
Renk	Gri-Beyaz



	TS EN 12004 Gerekliliği	POMEX GRANİT YAPŞ
Kabuklaşma Süresi	>= 10 dak.	30 dak
Kayma	<0.5 mm	<0.5 mm
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm ²	> 1.1 N/mm ²

UYGULAMA TALİMATI: Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa "Tamir Harcı" ile düzeltiniz. 25 kg.toz harcı 6.5-7 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. 60x60 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulamasında kombine yapıştırma yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini duvarda 24 saat, yerde 2 gün sonra yapınız.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.