

POMEX Havuz Fuga

Çimento Esaslı, Havuz Kimyasallarına Dayanıklı, Antibakteriyel, Esnek Derz Dolgu Malzemesi



TANIM: Çimento esaslı, ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini, su geçirimsizliğini ve renk kalıcılığını artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli ve pürüzsüz yüzey sağlayan ıslak hacimli mekanlar için geliştirilmiş esnek derz dolgu malzemesi.

ÖZELLİKLERİ: Antibakteriyel özelliği sebebiyle, üzerinde mantar, bakteri ve yosun oluşumunu engeller, Zengin renk seçeneği ile kullanıma hazır. Solmaya dayanıklıdır, çatlama ve boya kuma yapmaz.

UYGULAMA ALANLARI: Havuz, Türk Hamamı, sauna, kaplıca gibi daimi ıslak hacimlerde, Banyo, duş tuvalet gibi mekanlarda, Seramik, mermer, granit seramik, doğal granit, büyük ebatlı seramik, cotto, klinker, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm. Arasındaki derz boşluklarında.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: Beyaz ve renkli çok ince toz
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 5.6-6 lt sıvı / 20 kg toz 2,8-1.5 lt su / 10 kg toz
Kap Ömrü	: 1 saat
Kullanıma Alma Süresi	: Duvarda 6 saat Yerde 12 saat sonra
Tüketim	: Bakınız Tüketim Tablosu
RENK	: Beyaz, Gri, Kahverengi, Fildişi, Mavi,
Ambalaj	: 20- 10 kg kraft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Eğilme Dayanımı	: > 5 N/mm ²
Basma Dayanımı	: > 20 N/mm ²
Esneklik	: İyi



UYGULAMA TALİMATI: Derz aralarını tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız ve nemlendiriniz. 20 kg.toz harcı 5.6-6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak lastik mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurunuz ve fazlalıkları sıyrarak alınız.15-20 dakika sonra nemli bir süngerle yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyi kuruduktan sonra kuru bezle temizleyerek, parlatınız. Hazırlanan harcı 1 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Toz harca katılacak su oranına dikkat ediniz, şerbet şeklinde uygulamadan kaçınınız. Şerbet şeklindeki uygulama çatlama-lara, çökmelere, kolay aşınmalara, tozmalara ve renk bozukluklarına sebep olacaktır.Derz uygulamasında 6-12 saat sonra mekan kullanıma açılabilir.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. Kraft torbalı en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.