

eile SEAL SB

Dispersiyon Esaslı Sıvı Halde Uygulanan Su Geçirimsizlik Ürünü

Tanım

Tek bileşenli, su bazlı, Silan/Siloksan esaslı, su itici özellikli emülsiyondur.

Kullanım Alanları

Beton, çimento, mineral kaplamalar, doğal taş, kireçli sıva vb. yüzeylerde, yüzey koruyucu ve su itici olarak kullanılır.

Özellikleri

- *Uygulamaya hazırdır.
- *Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- *Alkaliye dayanıklıdır.
- *Su itici özelliğe sahiptir.
- *Solvent içermez.

Uygulama prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulanacak zemin, aderansı azaltacak toz, yağ ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, kireç esaslı yüzeylerde **eile** HORASAN HARCİ ile çimento esaslı yüzeylerde ise **eile** TH 60 veya **eile** TH 70 ile onarılmalıdır.

Uygulama

Yüzey doygun hale gelinceye dek fırça, rulo ya da püskürtme tabancası ile uygulanmalıdır. Malzemenin yüzeyden akmamasına dikkat edilmelidir. Çok emici yüzeylerde ilk katın kurumması beklendikten sonra ikinci kat uygulanabilir.

Sarfiyat

İki kat için, yüzeyin pürüzlülüğüne göre:
200-350 gr./m²

Teknik özellikler

Malzemenin Yapısı	: silan/siloksan
Renk	: Beyaz
PH	: 8
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C - +30°C
Yoğunluk	: 1,0 gr/cm ³
Su itici hale gelme süresi	: 2-3 gün (20 °C)

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- *Uygulanan malzeme ilk 24 saat yağmur çeşitleri ve don olaylarından korunmalıdır.
- *İlk kat uygulama yapıldıktan sonra o katın tam kurduğundan emin olmadan 2.kat uygulanmamalıdır.
- * eile SEAL SB uygulanacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C nin altında veya +30 °C nin üstünde ise uygulama için; uygun sıcaklıklar beklenmelidir.
- *eile SEAL SB ıslak yüzeylere uygulanmaz

Aletlerin temizlenmesi

Uygulamada kullanılan fırça veya rulo, su ile temizlenmelidir.

Ambalaj

30 lt lik plastik bidon

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında +5 °C -+30 °C sıcaklık aralığında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

Raf ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024