

# eile ELASTOMER TEXTURE

## Akrilik Polimer Esaslı Tekstürlü Dış Cephe Kaplaması

### Tanım

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, betonarme ve sıvalı yüzeyler için tasarlanmış elastomerik özelliklere sahip, dekoratif dış cephe kaplama malzemesidir.

### Kullanım Alanları

Yapıyı karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların etkisine karşı korumak ve dekoratif görünüm sağlamak amacı ile dış mekanlarda, düşey uygulamalarda kullanılır.

### Özellikleri

- \*Yapıyı karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatına karşı korur.
- \*Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- \*Elastik özelliktedir.
- \*Donma çözünme çevrimine dayanıklıdır.
- \*Su buharı geçirimlidir.
- \*Dekoratif bir kaplama oluşturur.
- \*Kullanıma hazırdır.
- \*Uygulaması kolaydır.
- \*Tekstür bitişli yüzey oluşturur.

### Uygulama prosedürü

#### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey; salam, taşıyıcı, kuru ve terazisinde olmalıdır. Uygulama yüzeyinde aderansı azaltacak her türlü yağ, pas, parafin gibi kalıntılar temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler uygun eile tamir harçları ile onarılmalıdır. Uygulama zemini kür süresini tamamlamış olmalıdır. eile Elastomer texture uygulanacak yüzeydeki sıva kireç içermemelidir.

#### Astarlama

eile Elastomer texture su ile yaklaşık olarak 1:1 oranıyla karıştırılıp astar olarak uygulanır.

**Uygulama** Astar uygulamasından 6-12 saat sonra uygun rulo ile 1. Kat uygulamasına geçilir. 2. Kat uygulama 1. Kat uygulamasından 24 saat sonra yapılarak uygulama tamamlanır. Her kat uygulama kalınlığı 200- 300 micron olmalıdır.

### Sarfiyat

200-300 micron uygulama için; 0,320-0,480 kg/m<sup>2</sup>

### Aletlerin temizlenmesi

Uygulamada kullanılan fırça veya rulo, su ile temizlenmelidir

### Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

\*Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

\*Uygulanan malzeme ilk 24 saat yağmur çeşitleri ve don olaylarından korunmalıdır.

\*eile ELASTOMER TEXTURE uygulanacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C nin altında veya +30 °C nin üstünde ise uygulama için; uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

### Teknik özellikler

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Malzemenin yapısı</b>  | Akrilik polimer esaslı |
| <b>Yoğunluk</b>           | 1,6 gr/cm <sup>3</sup> |
| <b>Uygulama sıcaklığı</b> | +5 °C - +30 °C         |
| <b>Katı Madde</b>         | % 80                   |

### Ambalaj

20 kg lık plastik kovalarda

### Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında +5 °C -+30 °C sıcaklık aralığında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

### Raf ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

**Güvenlik Tavsiyeleri:** Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

**Sorumluluk:**Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

**Not: eile POMEX,** üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Temmuz 2021