

POMEX BİTÜLAST

TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMESİ

Tanım

POMEX BİTÜLAST, tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik, bitüm esaslı su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları

- *Binaların temel ve bodrum perdelerinde, su geçirmezlik malzemesi olarak,
- *Yağmur ve yer altı sularına karşı pozitif su yalıtımında,
- *İstinat duvarlarının toprak ile temasta olan yüzeylerinde,
- *Bitümlü kaplamalar altına astar olarak kullanılır.

Ürünün Özellikleri

- *Uygulamaya hazırdır.
- *Elastik özelliktedir.
- *Fırça ile uygulanır.
- *Solvent içermez.
- *Topraktaki kimyasallara dayanıklıdır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak zemin, aderansı azaltacak toz, yağ ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, **eile TH 60** veya **eile TH 70** ile onarılmalıdır. Kenar ve köşeler **eile TH 70** ile pahlanmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey temiz su ile ıslatılmalı ve yüzeyde su tabakası kalmayana kadar beklenmelidir. Olumsuz hava koşulları için gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama Yöntemi

Astarlama

POMEX BİTÜLAST ağırlıkça 1:1 oranında su ile inceltiilerek astar olarak yüzeye uygulanır. Astar, homojen dağılım sağlanmak üzere beton yüzeye fırça ile uygulanır. İlk kat uygulama için astarın kuruması beklenir.

Fırça ile Uygulama

Malzeme fırça ile 0,900 kg/m² olacak şekilde yüzeye yayılır.

Sarfiyat: 1,1 kg/m² 1 mm kalınlık

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *POMEX BİTÜLAST uygulanacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C nin altında veya +30 °C nin üstünde ise uygulama için uygun sıcaklıklar beklenmelidir.
- *POMEX BİTÜLAST uygulanmış yüzeyler ilk 24 saat güneş, kar, dolu ve yağmurdan korunmalıdır.
- *Donmuş, erimekte olan veya don tehlikesi olan yüzeylere uygulanmaz.
- *Uygulanacak beton yüzeyin 28 günlük olması gerekmektedir.
- *Yapının veya yapı elemanlarının suyla temasta olan yüzeylerine uygulanmalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar ılık su ile temizlenmelidir. Malzeme kuruduktan sonra uygun solvent ile temizlenmelidir.

Ambalaj

20 kg' lık. plastik kova

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	: Bitüm emülsiyonu
Renk	: Kahverengi-Siyah
Uygulama	: Fırça
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C +30°C
Yoğunluk	: 1,1 gr/cm ³
Parlama noktası	: parlama olmaz

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği

uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: **eile POMEX**, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024.

POMEX BİTÜLAST