

eile CURING AST

Beton Yüzeyler İçin Reçine Esaslı Kür ve Cila Malzemesi

Tanım

Solvent bazlı akrilik reçine esaslı, taze beton ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra; betonun hızlı su kaybını, beton yüzeyinde oluşturduğu film tabakası ile önleyen kür malzemesidir.

Kullanım Alanları

- *Otopark ve depo zeminlerinde,
- *Havaalanı ve saha betonlarında,
- *Yüzey sertleştiricisi uygulamalarında
- *Sıcak havalarda beton dökümlerinde,
- *Endüstriyel zeminlerde kullanılır.

Ürünün Özellikleri

- *Uygulandığı betonda, şeffaf ve koruyucu bir film tabakası oluşturarak, betonun tozumasını engeller.
- *Daha sert bir yüzey sağlar.
- *Betonu sulama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- *Uygulandığı beton yüzeyde oluşturduğu film tabakası, beton içindeki nemi koruyarak çimento hidratasyonuna yardımcı olur.
- *Su itici özelliği vardır.
- *Daha sonra uygulanacak kaplama malzemelerinin, beton yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.
- *Betonda kürlenme sırasında hızlı su kaybından kaynaklanan rötre çatlaklarını azaltır.

Uygulama prosedürü

eile CURING AST taze dökülmüş beton üzerine homojen bir şekilde püskürtülerek ya da rulo ile uygulanır. Uygulama beton ve yüzey sertleştiricisi uygulamasından sonra, beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz alınca veya kalıpların sökülmesinden sonra uygulanır. Püskürtme yolu ile uygulanacak ise ekipmanın düşük basınçlı olmasına dikkat edilmelidir.

Sarfiyat

Ortalama 0,150-0,250 lt/ m². Yüzey sertleştirici üzerine uygulamalarda sarfiyat: 0,150 lt/m²

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamada kullanılan fırça/rulo veya püskürtme cihazları uygun solvent ile temizlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

eile CURING AST nin; yüzeye, püskürtme yolu ile uygulanması önerilir.

*Uygulama sırasındaki kalınlık farklılıkları renk farklılığına neden olabilir. Bu nedenle homojen uygulanmalıdır.

*Solvent içerdiğinden, depo ve uygulama alanlarında kesinlikle sigara içilmemeli, herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalıdır. Depo ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

*Kapalı alan uygulamalarında, uygulamacının belli aralıklar ile açık alanda dinlenmesi gerekir.

Ambalaj

15 kg lık teneke kova

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay dır .

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı:	Solvent Bazlı Akrilik Reçine
Renk:	şeffaf
Yoğunluk:	0,80-0,90 gr/cm ³
Kuruma Süresi:	60 dk
Parlama noktası:	+ 88 °C

Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği

uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024