

eile PARKÜR

Beton Yüzeyler İçin Parafin Emülsiyon Esaslı Kür Malzemesi

Tanım: Parafin emülsiyon esaslı taze dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, uygulandığı yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile betonun hızlı su kaybını ve bu sebepten oluşabilecek rötreyi azaltan beton kür malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- Düşey ve yataydaki beton elemanlarının kürlenmesinde
- Beton yol uygulamalarında, hava alanı ve saha betonlarında
- Yüzey sertleştiricisi uygulamalarında
- Sıcak havalarda beton dökümlerinde
- Nemin düşük, buharlaşmanın fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde kullanılır.

Ürünün Özellikleri:

- *Betonun sulama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- *Beton yüzeyinde oluşturduğu film tabakası, suyun beton bünyesinde kalmasını, bu sebeple; çimentonun daha iyi hidrate olmasını ve optimum dayanım gelişimini sağlar.
- *Beton yüzeyinde hızlı su kaybının neden olduğu rötreyi azaltır.
- *Solvent içermediğinden kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur.
- *Tozumaz bir yüzey sağlar.
- *Betonda kürlenme sırasında hızlı su kaybından kaynaklanan rötreyi azaltır.
- *eile PARKÜR solvent içermez.

Uygulama prosedürü:

eile PARKÜR; taze dökülmüş beton üzerine homojen bir şekilde püskürtülerek ya da rulo ile uygulanır. Uygulama beton ve yüzey sertleştiricisi uygulamasından sonra, beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz alınca veya kalıpların sökülmesinden sonra uygulanır. Püskürtme yoluyla uygulanacak ise ekipmanın düşük basınçlı olmasına dikkat edilmelidir.

Sarfiyat:

eile PARKÜR; ortalama sarfiyatı; 0,150-0,250 kg/m² dir. Açık alanda, rüzgarlı ve sıcak ortamda yapılan uygulamada etkin kürlenme için; PARKÜR sarfiyatı 0,300 kg/m² ye çıkartılmalıdır

Aletlerin Temizlenmesi: Uygulamada kullanılan fırça/rulo veya püskürtme cihazları ılık su ile temizlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

- *Kullanıma hazırdır. Herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- *Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- * eile PARKÜR' ün; yüzeye püskürtme yolu ile uygulanması önerilir.
- * Malzeme yüzeye homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. Göllenme oluşumuna izin verilmemelidir. Homojen olmayan uygulamalar, leke oluşumuna neden olabilir. Uygulamayı takip eden günler içinde bölgesel renk farklılıkları azalacaktır.
- *Kürünü tamamlamış beton üzerine daha sonra yapılacak uygulamalarda beton yüzeyi kür maddesinden arındırılmalıdır. Malzeme üzerine sıcak su dökülüp fırçalanarak temizlenebilir.
- *Ürünün etkinlik süresi; uygulama kalınlığına, güneş ışınına maruz derecesine, hava koşullarına ve beton yüzeyinin durumuna bağlı olarak değişir.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı:	Parafin emülsiyon esaslı
Renk:	Beyaz
Yoğunluk:	0,95-1,05gr/cm ³
Kuruma Süresi:	120 dk
Bitmiş film görünümü:	şeffaf
Parlama noktası:	yok
Uygulama sıcaklığı:	>+5 °C

Ambalaj: 30 kg' lık plastik bidon

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024 EIP-TDS-055-Eile PARKÜR-rev0_tr

***eile* PARKÜR**