

eile EPX 110

Emici Yüzeyler İçin Emprenye Astar

Tanım

İki bileşenli epoksi esaslı, düşük viskoziteli emprenye özelliğine sahip astar malzemesidir.

Kullanım Alanları

Beton ve çimentolu harçlar üzerine, yoğun emici olmayan yüzeylere aderansı artırmak için kullanılır. Yüke maruz olmayan yerlerde kaplama olarak, dış mekanlarda kullanılabilir.

Ürünün Özellikleri

- * Düşük vizkozitelidir.
- * Uygulaması kolaydır.
- * Beton yüzeye emprenye olur.

Uygulama prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/ mm² basınca dayanıklı ve en az 1,5 N/mm² çekme dayanıma sahip olmalıdır.

Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı % 5 nemi geçmemelidir, yüzeydeki serbest parçacıklar tamamen temizlenmeli ve mekanik olarak (blastrak veya freze) yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

Karışım Oranı

ağırlıkça 4/1

Uygulama Yöntemi

A ve B bileşeni kendi içinde homojen oluncaya kadar 3 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Homojen karışım rulo veya uygun bir fırça ile yüzeye iyice yedirilmeli ve gözenekleri kapatacak şekilde uygulanır, istenirse havasız tabanca ile uygulama yapılabilir. Yeni betonun yaşı en az 4 hafta olmalıdır, Üst kat kaplamaya geçmeden önce **eile EPX 110** kurunu tamamlamış olmalı, katlar arası bekleme süresine uyulmalıdır, 20°C de yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir **eile EPX 110 astar** uygulamasından sonra yüzeye kumlama yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Epoksi Tiner

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; Ortam sıcaklığı +10 °C ile +30°C üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.
- *Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam ve zemin sıcaklığı ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır.
- *Uzman uygulayıcılar tarafından uygulama yapılmalıdır.
- *Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, uygun görülen değer aralığında olmalıdır.
- *Kaplamanın ardından yüzey 24 saat su temasından korunmalıdır.

Ambalaj

Set: 20 kg
A Bileşeni 16 kg teneke kova
B Bileşeni 4 kg kova

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.

Teknik Özellikler

Renk	:Rensiz
Karışım ömrü	:60 dk
Yoğunluk	:0,90±0,01gr/ml
Üzerine kaplama yapılması için gereken süre	:24 saat

Yukarıda bildirilen değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024