

eile EPX 730

Solventli Yarı Mat Epoksi Boya

Tanım

İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek dirence sahip, deniz suyu, mineral yağları ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı son kat mat boyadır.

Kullanım Alanları

Hastane odaları, bekleme salonları, gıda, tesisleri, yemekhaneler, mutfaklar, soğuk hava depoları, çelik konstrüksiyon, petrokimya tesislerinde kullanılır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, oynak parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalardan temizlenmelidir. Yüzey temizliği işleminden sonra eile (EPX 225, EPX 260, EPX 110) astarlarından biri uygulanmalıdır. (Uygulanacak yüzey nem oranı % 5 in üzerinde ise nemli yüzey astarı eile EPX 021 uygulanmalıdır.)

Karışım Hazırlama

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

Karışım Oranı: Ağırlıkça 4/1

Uygulama Tavsiyeleri

Hazırlanan homojen karışım fırça, rulo veya pistole ile uygulanır.

•10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

•Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

•Katlar arasında minimum 12 saat beklenmelidir (20°C'de)

•20°C de yaklaşık 12 saat sonra üzerinde yürünebilir

Aletlerin temizlenmesi

Pomex Tiner

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

*10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

*Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

*Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam ve zemin sıcaklığı ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır.

*Uzman uygulayıcılar tarafından uygulama yapılmalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	: Epoksi Reçine- poliamin
Renk	: Ral kartesi
Parlaklık	: Yarı Mat
Özgül ağırlık	: 1,45±0,05 gr/ml
Karışımın ömrü	: 8 saat
Kür Süreleri	
Mekanik Mukavemet	: 30°C / 10 saat - 20°C / 12 saat - 15°C / 24 saat
Kimyasal Mukavemet	: 30°C / 6 gün - 20°C / 7 gün - 15°C / 9 gün
Ekipmanların Temizliği	: eile Epoksi Tiner
Uygulama sıcaklığı	: +10 °C - +35 °C

Yukarıda bildirilen değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiştir. şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.

Ambalaj

Set: 25 kg

A Bileşen 20 kg kova

B Bileşen 5 kg kova

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı

ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği

uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024