

eile EPX 830

Epoksi Son Kat Boya

Tanım: İki bileşenli, solvent içermeyen epoksi reçine esaslı parlak son kat boyadır. Aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek direnci, deniz suyu, mineral yağları ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı son kat parlak boyadır.

Kullanım Alanları: Hastane odaları, bekleme salonları, gıda tesisleri, yemekhaneler, mutfaklar, çelik konstrüksiyon, petro kimya tesislerinde kullanılır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, oynak parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalardan temizlenmelidir. Yüzey temizliği işleminden sonra eile (EPX 225, EPX 260, EPX 110) astarlarından biri uygulanmalıdır. (Uygulanacak yüzey nem oranı % 4-8 aralığında ise nemli yüzey astarı eile EPX 021 uygulanmalıdır.)

Karışım Hazırlama: A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

Uygulama Tavsiyeleri:

Hazırlanan homojen karışım fırça, rulo veya pistole ile uygulanır.

•10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

•Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

•Katlar arasında minimum 12 saat beklenmelidir (20°C'de)

Aletlerin temizlenmesi

Pomex Tiner

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

*10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

*Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

*Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam ve zemin sıcaklığı ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır.

*Uzman uygulayıcılar tarafından uygulama yapılmalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	: Epoksi reçine- poliamin
Renk	: Ral kartesi
Parlaklık	: Parlak
Özgül ağırlık	: 1,4±0,05 gr/ml
Katlar arası bekleme süresi:	24 saat
Karışımın Ömrü	: 30 dakika (20 °C)
Kür Süreleri	
Uygulama sıcaklığı	: +10 °C +35 °C (10 dercenin altında uygulamadan kaçınılmalıdır.)

Yukarıda bildirilen değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiştir. şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.

Ambalaj

Set: 24,250 kg

A Bileşen 20 kg kova

B Bileşen 4,250 kg kova

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı**

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024