

eile PUR 060

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı UV dayanımlı Son Kat Boyadır.

Tanım

İki bileşenli, poliüretan esaslı, sararmaz, parlak/ Yarı Mat bir son kat boyadır.

Kullanım Alanları

Renk ve parlaklık dayanımının yüksek olması istenilen yerlerde metal, alüminyum, galvaniz yüzeylerde astarsız olarak, yoğun korozyon ortamlarında ise epoxy sistemin son katı olarak kullanılır.

Ürünün Özellikleri

- * Güneş ışığı ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır.
- * Elastiktir.
- * Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir.
- * Örtücülüğü ve yayılması çok iyidir.
- * Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
- * Poliüretan son kat bir boyadır.

Uygulama prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalı, uygun astar kullanılmış yüzeylerde uygulanmalıdır

Karıştırma

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. İlk karıştırmanın ardından karışım mutlaka temiz bir kaba alınarak tekrar karıştırılmalıdır.

Karışım Oranı

Ağırlıkça 10:1

Uygulama Yöntemi

Havali-havasız püskürtme, fırça ve rulo ile uygulama yapılabilir.

Aletlerin Temizlenmesi

Pomex Tiner

Ambalaj

B bileşen:2 kg kova

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; ortam sıcaklığı +10 °C' nin altında veya +30°C üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.
- *Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam ve zemin sıcaklığı ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır.
- *Uzman uygulayıcılar tarafından uygulama yapılmalıdır.
- *Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, uygun görülen değer aralığında olmalıdır.

Teknik Özellikler

Renk:	Çeşitli RAL renklerinde
Parlaklık:	Parlak /mat
Yoğunluk:	1.20 (±0.1) gr/cm ³
Katı madde:	% 62 (ağırlıkça)
Sarfiyat:	10-12m ² / lt
Uygulama yöntemi	fırça, rulo,püskürtme
(Nozul Çapı:0.017-0.019 inç, Nozul Basıncı:150 bar)	
Karışım ömrü	4-6 saat (sıcaklık ve karışım miktarına göre değişir)
Dokunma kuruması :	2-3 saat
Tam Kürlenme	3 gün (20°C)
İkinci Kat Uygulama	12 – 48 saat
Önerilen Kuru Film Kalınlığı	40 – 50 µm
Kapiler su emme:	W<0,1kg/m ² .h ^{0,5}
Çekip koparma deneyi	
yoluyla yapışma dayanımı: ≥1 N/mm ²	
Aşınma direnci:	<3000 mg
Çarpma dayanıklılığı:	SINIF2
Yangın Sınıfı:	D/s2/d0

Yukarıda bildirilen değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiştir. şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024

***eile* PUR 060**