

eile DS 40 ACRYL

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI HAZIR SIVA

Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, su itici polimerlere sahip dekoratif sıvadır.

Kullanım alanları

-Yapıların dış cephelerinde ve
-Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri

*Uygulamaya hazırdır.
*Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
*Elastik yapı ile sıcaklık farklarına dayanım gösterir.
*Hızlı ve kolay uygulanır.

Uygulama prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulanacak zemin, aderansı azaltacak toz, yağ ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, **eile** TH 60 veya **eile** TH 70 ile onarılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey temiz su ile ıslatılmalı, zeminde su tabakası kalmayana dek beklenmelidir.

Astarlama

Çimento esaslı sıva üzerine eile DS 40 ACRYL uygulaması öncesinde eile PRIME PLUS uygulanmalıdır. Astar uygulamasında yüzeye homojen dağılıma dikkat edilmelidir. Astar uygulamasından 12 saat sonra eile DS 40 ACRYL uygulamasına geçilebilir.

Uygulama

eile DS 40 ACRYL kullanıma hazırdır. Ancak; kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılması tavsiye edilir. Karıştırılan malzeme çelik mala ile üründeki tanecik boyutu kalınlığında uygulanır. Homojen bir şekilde uygulanan eile DS 40 ACRYL yüzeyine 10-15 dakika içerisinde desen verilmelidir. Plastik mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilir. Malzemenin derz bitişlerine ya da detay köşelerine gelinceye kadar kesintisiz uygulanması gereklidir.

Sarfiyat

1,8- 2 kg/m² (1,2 mm kalınlık için)

Teknik özellikler

Malzemenin Yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Renk	: Beyaz
Kıvam	: Mala
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C - +30°C
Yoğunluk	: 1,5±0,05 gr/cm ³
Tane büyüklüğü	: S3
Kuruma süresi	: 12-24 saat
Su Buharı Aktarım Hızı	:V1

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

*Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
*Uygulanan malzeme ilk 24 saat yağmur çeşitleri ve don olaylarından korunmalıdır.
* eile DS 40 ACRYL uygulanacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C nin altında veya +30 °C nin üstünde ise uygulama için; uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

Aletlerin temizlenmesi

Uygulamada kullanılan ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Ambalaj

20 kg lık plastik kovalarda

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında +5 °C -+30 °C sıcaklık aralığında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

Raf ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.