

eile DS 40

Çimento Esaslı Dekoratif (mineral)Sıva

Tanım

Çimento esaslı, kimyasal katkılarla yapısı güçlendirilerek çatlama, büzülme ve gerilmeye karşı direnç kazandırılmış, hazır dekoratif (mineral) sıva harcıdır.

Kullanım Alanları

Yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri veya kaba sıva üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Özellikleri

- *Mükemmel yapışır uygulaması kolaydır.
- *Su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.
- *Dekoratif görünüme sahiptir.
- *İçerdiği lif katkısı sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Uygulama yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Yüzey yapışma aderansını azaltacak toz, boya, yağ ve gevşek malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde yer alan çatlak ve delikler *eile* TH 60 veya *eile* TH 70 tamir harçları kullanılarak düzeltilmelidir.

Karıştırma

Uygun miktarda su bir ölçek yardımı ile temiz karıştırma kabına boşaltılır ardından **eile DS 40** yavaş şekilde ilave edilir. Düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile 3 - 5 dakika homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen malzeme uygulamadan önce tekrar 20-30 saniye karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.

Karışım Oranları

25 kg toz için: 5-5,5 litre su

Uygulama

Uygulamaya hazır malzeme mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulanan harç suyunu çektikten sonra, sıvacı fırçası ile yüzeye su serpilir. Çelik veya plastik mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir.

Sarfiyat

İnce dokulu DS 40; 1,5 mm kalınlık için 2,0-2,5 kg/m²

Kalın Dokulu DS 40; 2,0-2,5 mm kalınlık için 3,0-3,5 kg/m²

Teknik Özellikler

MALZEMENİN YAPISI: lif takviyeli, polimer modifiyeli özel çimento içerir.	
RENK	:BEYAZ
UYGULAMA SICAKLIĞI	:+5 °C /+30 °C
KURU FİLM KALINLIĞI	:E5
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	(ince dokulu DS40) :S3
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	(kalın dokulu DS40) :S4
SU BUHARI AKTARIM HIZI	:V0
SU AKTARIM HIZI	:W0
ÇATLAK ÖRTME	:A0
CO₂ GEÇİRGENLİĞİ	:C0

Ambalaj

25 kg' lık kraft torba

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda en fazla 10 kat istifli depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORT A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eile Pomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: **eile POMEX**, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024