

POMEX SATEN SIVA



Polimer Takviyeli Çimento Esaslı Saten Sıva (beyaz)

Tanım

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı saten sıva harcıdır.

EN 998-1 CE Belgelidir.

Kullanım Alanları

İç mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba sıva, ince sıva veya beton yüzeylerinde kullanılır. Ayrıca; yüzeydeki ince çatlakların düzeltilmesinde, Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için boya öncesi son kat saten sıva olarak kullanılır.

Ürün Özellikleri

- *Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur,
- *Pürüzsüz bir yüzey sağlar
- *Boya sarfiyatını düşürür.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama zemini sağlam düz ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, sıcak ve rüzgarlı günlerde suya doyurulmalıdır.

Karıştırma

Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kabına boşaltılır. **POMEX SATEN SIVA** yavaş şekilde ilave edilir. Düşük devirli karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlendirilir, tekrar 20-30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Karışım Oranları

16 kg toz için 8-9 litre su
1 kg toz için: 0,500-0,560 lt su
Karışım yoğunluğu: 1,5± 0,1 gr/cm³

Uygulama Yöntemi

Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında minimum 2 saat beklenmelidir. Maksimum kalınlık 3 mm olmalıdır. Uygulanan sıva sertleşmeye başladığında perdahlanarak düzeltilmesi gerekir. Sıva yüzeyi tam kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak yüzey boya uygulamasına hazır hale getirilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ***POMEX SATEN SIVA** uygulamasında, ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- ***POMEX SATEN SIVA** uygulama kalınlığı 3 mm'yi geçmemelidir.
- *Kabuklaşmış **POMEX SATEN SIVA** karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.
- *Hazırlanan karışım 20 °C de 2 saat içinde tüketilmelidir.
- ***POMEX SATEN SIVA** uygulanan yüzey 24 saat süre ile güneş ve rüzgardan korunmalıdır. Uygulamadan 6 saat sonra yüzey nemlendirme işlemi yapılmalıdır. Nemlendirme işlemi 6 saat aralıklar ile 2 gün boyunca yapılmalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **POMEX SATEN SIVA** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

16 kg' lık kraft torba

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda en fazla 10 kat istifli depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORT A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eile Pomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024

POMEX SATEN SIVA

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular Özel Katkılar ve Çimento

Renk	:BEYAZ
Uygulama Sıcaklığı	:+5 °C / +30 °C
Bekleme süresi	:5 dakika
Uygulama Kalınlığı	:1 mm-3 mm
Kap Ömrü (20 °C)	: 60 dakika
Sarfiyat: 1 mm kalınlık için	: min. 0,75 kg
Kullanıma açma süresi (20 °C)	:24 saat
Basınç mukavemeti	:CSIV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)
Bağ dayanımı	: 0,5 N/ mm ²
Kapiler su emme	: W0
Su buharı geçirgenliği	: $\leq 15 \mu$
Kuru yığın yoğunluğu	:1000±200 kg/m ³

Yukarıdaki tipik değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir

CE

CE

POMZA EKSPORT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
MENDERES –İZMİR/TÜRKİYE

24
SV 6

TS EN 998-1

POMEX İNCE SIVA	(GP)
Kuru yığın yoğunluğu	1000±200
Basınç Dayanımı	CSIV
Bağ dayanımı	0,5N/mm ²
Kapiler su emme	W0
Su buharı geçirgenliği	≤ 15
Yangına Tepki	A1