

Akrilik Emülsiyon Esaslı Tutundurma ve Brüt Beton Astarı

Tanım

Brüt beton yüzey, duvar ve tavanlarda; çimento ve alçı içeren sıvaların yüzeye aderansını arttıran akrilik emülsiyon esaslı tutundurma astarıdır.

TS 13744 belgelidir.

Kullanım Alanları

*İç ve dış mekanların özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde son kat malzemenin aderansını arttırmak amacı ile kullanılan astar malzemesidir.
*Brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda çimento, alçı esaslı ve ısı yalıtım sıvası uygulaması öncesinde, "Eski bina sıva yüzeylerine yeni uygulanacak ısı yalıtım sıvası öncesinde aderansı arttırmak amacı ile uygulanır.

Ürün Özellikleri

*Tek bileşenlidir.
*Solvent içermez.
*Fırça veya posteki rulo ile uygulanabilir.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, aderansı azaltacak yağ, gres, boya, pas ve parafin gibi madde kalıntısından arındırılmalı ve gevsek parçalar hava veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir.

Karıştırma

eile TU 05 düşük devirli bir karıştırıcı ile üniform bir karışım elde edilene kadar 5 dakika kadar karıştırılır. Malzeme kullanıma hazır duruma gelir.

Uygulama Yöntemi

Homojen karışımı hazırlanmış **eile TU 05** posteki rulo veya uygun bir fırça ile yüzeye tek kat olarak uygulanmalıdır.

Sarfiyat

Uygulama yüzeyine bağlı olarak 0,150-0,200 kg/m²

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

*Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır.
*Uygulama +5 °C ve +30 °C aralığında yapılmalıdır.
* **eile TU-05** üzerine yapılacak uygulamalar için 20 °C' de yaklaşık 24 saat beklenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Malzeme kuruduktan sonra ancak mekanik yolla temizlenebilir.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Akrilik emülsiyon ve mineral dolgular içerir
Renk	Pembe
Katlar arası bekleme süresi	24 saat (20 °C)
Uygulama kalınlığı	0,200-0,400 mic.
PH (20 °C)	7-9
Katı madde oranı	:%55-75
Uygulama sıcaklığı	+ 5 °C -+30 °C
Yoğunluk (20 °C)	1,6±0,1 gr/cm ³

Ambalaj

12 kg lık plastik kova

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda direkt güneş ışığından dondan korunarak depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay dır

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği

uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024