

eile TU 06

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Brüt Beton Yüzeyler İçin Sıva Astarı

Tanım: Brüt beton yüzey, duvar ve tavanlara; çimento ve alçı içeren sıvaların yüzeye aderansını arttıran, akrilik emülsiyon esaslı astardır.

Kullanım Alanları

- *Tavan sıvaları yüzeyinde astar olarak,
- *İç mekanlarda, düşey yüzeyler ve tavanlarda

Ürünün Özellikleri

- *Beton yüzeyin su emiciliğini önlemek,
- *Bileşiminde solvent yoktur,
- *Uygulama kolaylığı vardır,
- *Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt betona aderansını artırır; hızlı su kaybını önleyerek çalışma süresini arttırır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak toz, yağ, parafin gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir.

Karıştırma: 12 kg' lık TU-06 ASTAR kovasına 4 litre veya 6 litre temiz su ilave edilerek düşük devirli karıştırıcı ile 3-4 dakika homojen görünüm sağlanana kadar karıştırılır.

Karıştırma Oranı: 12 kg TU-06 / 4 lt-6 lt su

Uygulama Yöntemi: Homojen karışım; fırça ya da tekstürlü rulo ile önceden sağlamlığı ve emiciliği kontrol edilmiş yüzeye uygulanır. Üzerine uygulanabilecek çimento esaslı ya da alçı esaslı sıva uygulamasına 24 saat sonra geçilir. Sıva uygulamasına geçilmeden önce TU-06' nın tamamen kuruması gereklidir.

Sarfiyat: 150 -300 gr/ m2 (yüzey emiciliği ve pürüzlülüğü sarfiyat miktarını değiştirir.)

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *Uygulama +5 0C - +30 0C aralığında yapılmalıdır. Ortam uyulması gereken sıcaklık aralığı dışında ise, uygun koşullar beklenmelidir.
- *Malzeme aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.
- *Uygulama yapılan yüzey kirden ve tozdan korunmalıdır.
- *Nem oranının yüksek olduğu yerlerde veya ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- *Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi: Uygulamada kullanılan fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.

Ambalaj: 12 kg' lık plastik kova

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35°C üstünde direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı:	Modifiye Akrilik Reçine Esaslı Dispersiyon
Renk:	Kırmızı
Yoğunluk:	1,6±0,1 gr/cm ³ (derişik)
Kuruma Süresi :	1-2 saat (20 0C)
PH	7-9
Katı madde oranı:	%55-75
Uygulama Sıcaklığı:	+5 °C +30 °C
Üzerine Uygulama Süresi :	24 saat (20 0C)
Uygulama Kalınlığı:	min. 200 mic. - max. 400 mic

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024