

eile ASTAR E

Akrilik Esaslı Emici Yüzeylerde Kondisyon Arttırıcı Astar

Tanım

Gazbeton, alçı sıva, çimento-kireç karışımı sıva gibi porozitesi yüksek yüzeyler için akrilik esaslı astar malzemesidir.

Kullanım Alanları

- *İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay zemin uygulamalarında.
- *Kireçli sıva, alçı-sıva, gaz beton, tuğla, alçı karton plak gibi malzemelerin astarlanmasında.
- *Seramik kaplamalarından önce, yapıştırıcı ürününün suyunu hızlı kaybetmesini önlemeye
- *Self leveling şap ve benzeri malzemelerin çalışma süresinin uzatılması ve hava kabarcıklarını ortadan kaldırmasında.
- *Halı altı şaplarının tozumasını engellemede
- *Duvar kağıdı ve boya uygulamaları öncesinde.
- *Emici yüzeye sahip çimento esaslı yüzeylerin üzerine uygulanacak, kaplama malzemelerinde çatlakların önlenmesi amacı ile.

Ürünün Özellikleri

- *Yüzeyde tozumayı önler.
- *Solvent içermez. Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
- *Uygulaması kolaydır.
- *Neme karşı dayanım sağlar.
- *Güçlü aderans sağlar.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

eile ASTAR E uygulanacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından temizlenmelidir. Yüzeyde gevşek parçalar olmamalıdır.

Uygulama yöntemi

Malzeme uygulama öncesinde karıştırılarak olası çökmeler önlenmelidir. Malzeme fırça veya rulo ile yüzeye homojen dağılım sağlayarak uygulanır. Gaz beton gibi çok emici zeminlerde gerekirse iki kat uygulanmalıdır

Sarfiyat

Ortalama 0,100-0,200 lt/ m² (Yüzey emiciliği ve pürüzlülüğü sarfiyat miktarını değiştirir.)

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *eile ASTAR E uygulaması +5 °C +30 °C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.
- *Ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen sıcaklık aralığı dışında ise uygulama yapılmamalıdır.
- *Uygulama sonrasında üzerine uygulanacak kaplama malzemeleri için 24 saat beklenmelidir

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamada kullanılan fırça veya rulo, su ile temizlenmelidir.

Teknik Özellikler

Malzemenin yapısı	:Akrilik Emülsiyon Esaslı Likit Astar
Renk:	: Beyaz (kuru hali şeffaf)
Yoğunluk	:0,95-1,05 gr/cm ³
Kuruma Süresi	:2 saat (20 °C)
Uygulama Sıcaklığı	:+5 °C +30 °C

Ambalaj: 30 kg' lık plastik bidonlarda

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 5 °C -+35 °C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: **eile POMEX**, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024