

# eile POWER WT 1

## Vinil Ester Esaslı Tikotropik, Montaj ve Ankraj Malzemesi (Kimyasal Dübel)

### Tanım

Çift bileşenli, yüksek performanslı hızla sertleşen, yüksek mukavemetli, vinil ester esaslı, akmaz, ankraj montaj malzemesidir.

**Çevre ve şehircilik bakanlığı poz no: 04.613/8E**

### Kullanım Alanları

- \*Doğrama ve panjur montajı,
- \*Lamba, uydu anteni ve boru montajı,
- \*Klozet ve banyo armatürleri,
- \*Donatı ankrajında ve demir filizi ekilmesinde,
- \*Reklam panoları ve yol tabelası, kapı, trabzan, parmaklık, tente, ızgara montajı

### Ürün Özellikleri

- \*Hızlı kür alır.
- \*Standart tabancalar ile kullanılabilir.
- \*Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- \*Yük taşıma kapasitesi yüksektir.
- \*Sarfiyatı azdır.

### Uygulama Prosedürü

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalıdır. Yağ ve kirden arındırılmalı, aderansı azaltacak tüm gevşek maddeler yok edilmelidir.

Ankraj yapılacak deliği matkapla deliniz. Açılan deliği tel fırça ve basınçlı hava ile temizleyiniz. Uygulama yüzeyi yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/ mm<sup>2</sup> basınca ve en az 1,5-2 N/mm<sup>2</sup> çekme dayanımına sahip olmalıdır. Yüzey nem oranı % 5 i geçmemelidir.

#### Uygulama Yöntemi

Kartuşun ucuna karıştırıcı uç takınız. Özel tabancası ile homojen renk alıncaya kadar sıkınız. Karıştırıcıdan çıkan ilk ürünü kullanmayınız Deliğin dip kısmından başlayarak doldurmaya başlayınız. Bağlantı elemanını döndürerek deliğe yerleştiriniz. Taşan malzemeyi donmadan önce yüzeyden uzaklaştırınız. Tam sertleşme gerçekleşmeden bağlantı elemanına dokunmayınız. 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

### Karışım oranı

Hacimce A:B 10:1

### Teknik Özellikler

Renk	: Gri
Parlaklık	: Mat
Özgül Ağırlık	: 1.40 (±0.05)
Katı madde	: % 100
Uygulanacak zeminin sıcaklığı	: +5 °C - +35 °C
Aderans gerilmesi	: 9- 12 N/mm <sup>2</sup>

Yukarıda bildirilen değerler **eile POMEX Yapı Kimyasalları** tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.

### Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solunmayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

### Ambalaj

345 ml standart kartuş 1 kolide 24 kartuş

### Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında +5°C - +35°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır. Ürün direk güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

### Raf ömrü

Uygun depolama koşullarında açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

# eile POWER WT 1

## Filiz Ekim Sarfiyat Tablosu

Donatı Çapı (mm)	Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Gereken Malzeme (ml)	Ekilebilecek Filiz Sayısı(Adet)
10	14	140	11,6	30
12	16	160	15,3	22
14	18	180	20	17
16	20	200	25	14
18	22	220	30,5	11
20	24	240	37	9
22	26	260	43,2	7
24	28	280	50,4	6
26	30	300	58,2	5
28	32	320	71,5	4

Hesaplamalarda malzeme fitesi % 5 alınmıştır. Kartuş 345 ml ile filiz sayısı hesaplanmıştır.

**Güvenlik Tavsiyeleri:** Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

**Sorumluluk:** Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eile Pomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

**Not: eile POMEX**, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. TEMMUZ 2015